

Werkstoff-Nr.:
1.4542

DIN-Bezeichnung:
X5CrNiCuNb16-4

Verwendung

Luft- und Raumfahrt, Anlagenbau, Holzindustrie,
Maschinenbau, Erdölindustrie, Papierindustrie, Schiffsbau,
Chemische Industrie

Lieferzustand

lösungsgeglüht

Chemische Zusammensetzung

C %	Si ≤ %	Mn ≤ %	P ≤ %	S ≤ %	Cr %	Mo %	Ni %	V %	Sonstige
≤0,07	0,70	1,50	0,040	0,015	15,0 - 17,0	≤ 0,60	3,00 - 5,00	-	Cu 3,00 - 5,00 Nb 5 x C ≤ 0,45

Allgemeine Eigenschaften

Kaltumformung	Polierbarkeit	Spanbarkeit	Schweiß-eignung	Mag-netisch	Härt-barkeit	Korrosions-beständigkeit
-	ja	++++	gut	ja	-	+++++

Besondere Eigenschaften

- bis ca. 450°C einsetzbar
- für Tieftemperaturen geeignet

Wärmebehandlung

Verfahren	Temperatur in °C	Abkühlung
Lösungsglühen (+AT)	1030 - 1050	Luft, Öl
Ausscheidungshärten (+P800)	1030 - 1050	Luft, Öl

Blech + Profil RL Edelstahlhandels-ges. mbH

Lager Zirndorf
Robert-Bosch-Straße 8-12
90513 Zirndorf
E-Mail: edelstahl@blechprofil.de

Tel.: 0911/96999-0
Fax: 0911/6996289

Lager Rödental
Blumenroder Str. 23
96472 Rödental
E-Mail: edelstahl@blechprofil.de

Tel.: 09563/726508-0
Fax: 09563/726508-99